

فيما يلي عمل موجه (تطبيقي) وواجب منزلي.

T.D / MDC


نتابع



.3

الشوائب الطينية في الحصى الخشن

Impuretés argileuses de gros granulats



في المظاهر ، هذه حصى بيضاء رمادية ذات لون موحد ، تشبه
الطبashir المتسلح. لا يصح استخدام هذا النوع من الحصى
(و الكثير من الانواع الاخرى) في إنتاج الخرسانة!!!

Standardization of Aggregates

Normalisation des granulats

- الركام ، مثل معظم مواد البناء ، يجب أن يتوافق مع المعايير.
- تعتمد الخصائص التي تم اختبارها في هذه المعايير ومستويات القيم الواجب احترامها على أنواع العمل الذي يتعين القيام به وتقنيات استخدام المواد.

Les granulats comme la plupart des matériaux de construction doivent être conformes à des normes.

Les caractéristiques expérimentées dans ces normes et les niveaux de valeurs à respecter sont fonction des types d'ouvrages à réaliser et des techniques de mise en œuvre des matériaux.

.3

الشوائب الطينية في الحصى الخشن

الغرض من الاختبار

تحديد الشوائب الطينية في الحصى الخشن
المعدات المستخدمة

1. Bac d'eau
2. Balance électronique
3. Étuve de séchage

Etapes de l'essai

- Peser 1000g de granulats sec .M1
- Mettre les granulats pesés dans un bidon puis verser l'eau jusqu'à une hauteur de 20 cm au dessus des granulats.
- Laver les granulats en remuant avec un bâton puis laisser reposer pendant 2 minutes.
- Jeter l'eau et refaire le lavage de nouveau jusqu'à ce que l'eau soit propre.
- Sécher les granulats et peser M2.

Calcul.

1. وعاء للمياه
 2. ميزان الكتروني
 3. فرن تجفيف
- خطوات الاختبار
- وزن 1000 غ من الحصى الجاف (M1).
 - وضع الحصى الموزون في الوعاء ، سكب الماء حتى ارتفاع 20 سم فوق الحصى .
 - غسل الحصى مع التحريك بعصا ، تترك لمدة دقيقتين (2).
 - رمي المياه وتكرار الغسل مرة أخرى حتى تصبح المياه صافية.
 - تجفيف الحصى ووزنه (M2).
 - الحساب.

Déterminer les impuretés argileuses de gros granulat

Matériels utilisés

.3

Calculer les impuretés argileuse -
par l'expression:

- حساب الشوائب الطينية
بالعبارة الآتية:

$$I_a = \frac{M_1 - M_2}{M_2} 100 \%$$

M_1 (g)	M_2 (g)	I_a (%)

.3

Exercice d'application / تمرین تطبیقی

لدينا عينة من الحصى الجاف، وزنها 2,5 كغ .
بعد التجربة تبين أن العينة تحتوي على 35 غرام من الشوائب الطينية
مطلوب حساب نسبة الشوائب الطينية في العينة.

الجواب :

نسبة الشوائب الطينية في عينة الحصى الخشن كالتالي:

$$I_a = \frac{M_1 - M_2}{M_2} \cdot 100 \%$$

$$I_a = 1.21 \%$$

$$M_2 = M_1 - M_a = 2500 - 35 = 2465 \text{ g} \rightarrow 2470 \text{ g}$$

$$I_a = (M_1 - M_2) / M_2 \cdot 100\% = ((2500 - 2470) / 2470) \cdot 100\% = 1.21\%$$

.3

تمرين:

لدينا خمسة عينات من الحصى الجاف، وزن كل واحدة منها 2 كغ .
بعد الاختبار تبين أن العينات تحتوي على الكميات الآتية من الشوائب الطينية : 90 غ، 86 غ، 83 غ، 66 غ، 51 غ.
مطلوب ملئ الجدول الآتي.

N°	M ₁	M ₂	I _a %	I _m %

.4

عمل منزلي / home work

محاولة قراءة و ترجمة ملخص المؤتمر العالمي السابع عشر ل الهندسة الزلازل، سينداي، اليابان - من 13 إلى 18 سبتمبر 2020، بغاية لفت النظر الى هذا النوع من التجارب والدراسات. و يصلح كمشروع ورشة للسداسيات المقبلة تنفيذ نموذج بناء حجري مصغر مقاوم للزلازل شبيه للتجربة التي عقد عليها المؤتمر.

رابط ملخص المؤتمر:

<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/np/UNDP-NP-EXPT-BASED-EQ-RESIS-RESIDENTIAL-BUILDINGS-IN-NEPAL-Bothara-et-al.pdf>

تصميم تجاري لنماذج مباني سكنية مقاومة للزلزال في نيبال

EXPERIMENT-BASED EARTHQUAKE RESISTANT PROTOTYPE

DESIGN OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN NEPAL

CONCEPTION EXPÉRIMENTALE DE PROTOTYPES

PARASISMIQUE DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS AU NÉPAL

AFTER



BEFORE



EXPERIMENT

17 th World Conference on Earthquake Engineering, 17WCEE
Sendai, Japan - September 13th to 18th 2020

REFERENCES

<https://eddirasa.com/forum/t16359/>

<https://ppt-online.org/168607>

<https://expertcivil.com/water-absorption-test-on-stones/>

<https://allamericanenviro.com/5-types-of-soil-testing-for-construction/>

<https://www.cupastone.fr/normes-et-essais-pour-la-pierre-naturelle/>

<https://theconstructor.org/building/properties-of-building-materials-construction/14891/>

<https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/np/UNDP-NP-EXPT-BASED-EQ-RESIS-RESIDENTIAL-BUILDINGS-IN-NEPAL-Bothara-et-al.pdf>

<https://intapi.sciendo.com/pdf/10.2478/adms-2022-0021>

<https://expertcivil.com/water-absorption-test-on-stones/>

<https://www.buildwise.be/fr/publications/nit228/4-essais-et-criteres-pour-l-usage-de-la-pierre-naturelle-dans-le-batiment/44-essais-determinant-la-performance-en-usage/>

<https://www.epfl.ch/labs/easd/research/shake-table-test-on-stone-masonry-building-aggregate/>

<https://www.epfl.ch/labs/easd/research/mixed-building-systems/coma-walls-project-shake-table-tests-on-a-four-storey-mixed-structure/>

۱

شکرا لا هتمامكم

